

SABLE 0/4 B ROULE

Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

Elaboration : Roulé Lavé

28, voie Romaine BP 10626

Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10)

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A sauf MF B

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.5	4	5.6	8	FM	MB	W
Etendue e			40		40			10			0.7		
V.S.S.+U	4.0		49		89			98			3.35	2.00	
V.S.S.	3.0		45		85			96			3.20	1.50	
V.S.I.			5		45			86	95	100	2.50		
V.S.I.-U			1		41			84	94	100	2.35		
Ecart-type max			12.12		12.12						0.21		

Partie informative

Résultats de production

du 05/11/19 au 21/01/20

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.5	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	0.4	3	31	62	75	83	87	94	100	100	3.19	0.25	11.7
Xf+1.25xEcart-types	0.4	3	30	62	73	81	84	93	100	100	3.08	0.25	8.9
Moyenne Xf	0.3	2	24	56	67	76	79	90	100	100	2.84	0.22	6.4
Xf-1.25xEcart-types	0.1	1	19	50	61	70	75	88	99	100	2.60	0.19	3.9
Minimum	0.1	1	18	49	59	67	71	86	99	100	2.62	0.20	4.4
Ecart-type	0.11	0.7	4.5	4.6	4.9	4.3	3.9	1.8	0.1	0.0	0.190	0.030	2.00

