



Route de la Wantzenau
67720 HOERDT
Tel:03 88 51 30 59

GRAVILLON 4/8 ROULE

Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

Elaboration : Roulé Lavé

28, voie Romaine BP 10626

Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10)

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4

8

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	d/2 2	d 4	6.3	D 8	10	1.4D 11.2	14	2D 16	FI	W
Etendue e			15		15						
V.S.S.+U	1.8	6	20		100					24	
V.S.S.	1.5	5	15		95					20	
V.S.I.		0	0		80		98		100		
V.S.I.-U		0	0		75		97		100		

Partie informative

Résultats de production

du 03/09/19 au 09/12/19

	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	14	16	FI	W
Maximum	0.1	0	2	44	88	100	100	100	100	10	4.5
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	2	44	87	100	100	100	100	10	4.4
Moyenne Xf	0.1	0	1	40	84	100	100	100	100	10	3.8
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	1	36	80	100	100	100	100	9	3.2
Minimum	0.0	0	1	36	79	100	100	100	100	9	2.8
Ecart-type	0.05	0.1	0.3	3.0	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.50

