

SABLE ROULE 0/1

Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire
Elaboration : Roulé
Usage : Lit de pose et zone d'enrobage

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 1

NF P 11-300

D1

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	W	VBS
V.S.S.		12.0							100		0.10
V.S.I.		0.0							70		

Partie informative Résultats de production

du 09/04/18 au 10/12/19

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	W	VBS
Maximum	4.4	6.9	17	61	81	94	99	100	100	12.4	0.07
Xf+1.25xEcart-types	3.5	5.6	16	58	78	95	99	100	100	11.9	0.06
Moyenne Xf	1.9	3.1	10	50	72	89	99	100	100	9.6	0.05
Xf-1.25xEcart-types	0.3	0.7	4	41	65	82	98	100	100	7.3	0.03
Minimum	0.8	1.2	6	42	66	78	98	100	100	7.0	0.04
Ecart-type	1.29	1.99	4.8	6.8	5.2	5.2	0.4	0.2	0.0	1.90	0.010

