

Route de Gamsheim BP 3
67720 WEYERSHEIM
Tel:03 88 51 30 59



Granulats : GRAVILLON 6/10 CONCASSE LAVE

Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Elaboration : Concassé Lavé

Usage : Enrobés

Usage : Enduits superficiels

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

6.3 10

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

B I - Ang 1

	0.063	0.5	2	4	d	8	D	12.5	14	16	20	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	W	WA24	Pc	Ptc	Ptr	
Etendue e				10	10		10																
V.S.S.+U	0.8			6	20		100					24	33										8
V.S.S.	0.5			5	15		97					20	30										1
V.S.I.	0.0			0	5		87		98		100						50				95	30	
V.S.I.-U	0.0			0	0		82		97								46				88	23	

Partie informative

Résultats de production

du 25/04/16 au 19/08/16

	0.063	0.5	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	W	WA24	Pc	Ptc	Ptr
Maximum	0.5	1	2	2	15	63	97	100	100	100	100	12						3.2		97	66	1
Xf+1.25xEcart-types	0.4	0	1	2	13	59	95	100	100	100	100	12						2.5		97	71	0
Moyenne Xf	0.2	0	1	1	10	48	91	100	100	100	100	10	21	27	6	2.589	56	1.5	0.34	96	59	0
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	0	1	6	37	87	99	100	100	100	8						0.5		95	47	0
Minimum	0.1	0	0	0	6	33	84	98	100	100	100	8						0.7		95	39	0
Ecart-type	0.13	0.1	0.5	0.5	2.8	8.8	3.3	0.6	0.0	0.0	0.0	2.0						0.80		1.0	10.0	0.0
Nombre de résultats	15	15	14	15	15	15	15	15	14	14	14	4	1	1	1	1	1	15	1	6	6	6

