

GRAVILLON 6/10 CONCASSE

Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Enrobés

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III - Ang 1

	0.063	2	4	d 6.3	8	D 10	12.5	1.4D 14	16	2D 20	FI	PSV	W	Pc	Ptc	Ptr
Etendue e			10	10		10										
V.S.S.+U	2.3		6	20		100					24					8
V.S.S.	2.0		5	15		95					20					1
V.S.I.	0.0		0	5		85		98		100		50		95	30	
V.S.I.-U	0.0		0	0		80						46		88	23	

Partie informative

Résultats de production

du 30/07/19 au 10/12/19

	0.063	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	FI	PSV	W	Pc	Ptc	Ptr
Maximum	0.9	2	3	16	57	93	100	100	100	100	8		1.6	98	62	0
Xf+1.25xEcart-types	0.9	2	3	15	54	92	100	100	100	100	8		1.2	98	63	0
Moyenne Xf	0.7	1	2	12	46	89	100	100	100	100	7	54	0.8	96	60	0
Xf-1.25xEcart-types	0.5	1	1	8	38	86	100	100	100	100	6		0.4	94	57	0
Minimum	0.3	0	1	6	34	82	100	100	100	100	6		0.4	95	57	0
Ecart-type	0.16	0.4	0.6	2.9	6.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		0.30	2.0	3.0	0.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	3	1	15	3	3	3

