

# GRAVILLON 16/22 ROULE

**Pétrographie :** Alluvionnaire silico-calcaire

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

**Elaboration :** Roulé Lavé

28, voie Romaine BP 10626

**Usage :** Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10)

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

16 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	d/2 8	10	12.5	14	d 16	20	D 22.4	1.4D 31.5	FI	W
Etendue e						15		15			
V.S.S.+U	1.8	6				21		100		24	
V.S.S.	1.5	5				16		97		20	
V.S.I.		0				1		82	98		
V.S.I.-U		0				0		77	97		

## Partie informative Résultats de production

du 18/11/19 au 06/05/20

	0.063	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	FI	W
Maximum	0.0	0	0	1	3	8	68	96	100	14	1.8
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	1	2	5	64	94	100	14	2.0
Moyenne Xf	0.0	0	0	0	1	3	57	89	100	13	1.5
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	0	2	50	85	100	12	1.0
Minimum	0.0	0	0	0	0	2	50	83	100	12	0.6
Ecart-type	0.01	0.0	0.1	0.2	0.7	1.4	5.4	3.3	0.0	1.0	0.40

